



873.2K51A | 1151A | 2251A

Аэрозольный грунт-наполнитель (Серый | Белый | Чёрный)

Продукт может быть использован, как изолирующий грунт и как грунт-наполнитель с большой толщиной пленки. Подлежит шлифованию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Многофункциональность
- Легкость при шлифовке
- Быстрая сушка
- Гладкое покрытие
- Простота применения
- Хорошая вертикальная устойчивость
- Готовый продукт

ПОДЛОЖКА

- Отшлифованные старые покрытия
- Шпатлевка
- Загрунтованные поверхности



Для большей антикоррозионной защиты рекомендуется наносить продукт на антикоррозионные грунты или катафорез.

ПОДГОТОВКА



Тщательно встряхнуть баллон перед нанесением

НАНЕСЕНИЕ



Количество слоев

1-3



Межслойная
выдержка

До поматовения

СУШКА И ВЫДЕРЖКА



Выдержка

5 мин



Сушка
При 20 °С:
При 60 °С:

40-50 мин
10-15 мин

	ИК сушка: средние волны	10-15 мин
	Общая толщина покрытия	60-70 мкм ± 20 (за 3 слоя)

ШЛИФОВКА

	Орбитальная шлиф. машина (по сухому)	P400-P500
	Ручное шлифование по мокрому	P600 - P800
	Ручное шлифование по сухому	P500 - P600

СРОК ХРАНЕНИЯ

	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35
---	---------------	--------------------------

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.