



# 873.GT05A | GT11A | GT22A

## Аэрозольный грунт мокрый по мокрому (Серый | Белый | Чёрный)

Продукт может быть использован, как изолирующий грунт. Подходит для локального ремонта, изоляции мест шлифовки во время подготовки детали.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстрая сушка
- Максимально гладкое покрытие
- Простота применения
- Вертикальная устойчивость
- Не оставляет перепыла в зоне нанесения
- Легко обрабатывается

### ПОДГОТОВКА



Тщательно встряхнуть баллон перед нанесением

### НАНЕСЕНИЕ



Количество слоев

1-2



Межслойная выдержка

5 мин

### СУШКА И ВЫДЕРЖКА

#### Шлифуемый

#### Мокрый по мокрому



Выдержка

5 мин

15 мин



Сушка  
При 20 °С:  
При 60 °С:

15-20 мин  
15 мин

-



ИК сушка:  
средние волны

10 мин



Общая толщина покрытия

15-20 мкм

15-20 мкм

### ШЛИФОВКА

	Орбитальная шлиф. машина (по сухому)	P500-P600
	Ручное шлифование по сухому	P600 – P800

## СРОК ХРАНЕНИЯ

	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35
---	---------------	--------------------------

### ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.