



# 223SPEED


## HS 2K прозрачный быстрый лак VOC 420

Двухкомпонентный акриловый лак 223SPEED с высоким содержанием сухого остатка и низким содержанием летучих органических соединений придает эмалям глубокий и блестящий внешний вид. Идеален для быстрого ремонта.



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличный глянец
- Хорошая растекаемость
- Быстрая сушка: 10-20 мин при 60 °С, 4 часа на воздухе
- Подходит для нанесения на эмали как на водной основе, так и на основе растворителя







### ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	2 : 1	
	Лак	<b>223.SPEED</b>	100% по об.
	Отвердитель	<b>293.SP25</b> стандартный <b>293.SP01</b> быстрый <b>293.SP35</b> медленный	50% по об.
	Разбавитель	<b>075.0020</b> стандартный <b>075.0015</b> быстрый <b>075.0030</b> медленный	0-5% по об.



### НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20° C) после добавления отвердителя	1 ч
	Вязкость DIN/4	18 сек ± 1 сек
	Размер дюзы	1,2 - 1,3 RP
	Давление	1,8 - 2,2 RP
	Количество слоев	½ + 1
	Межслойная выдержка	5 мин

## СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	Выдержка	5 мин
	Полная готовность	2-2,5 ч
	Сушка При 20 °С: При 60 °С:	3 – 4 ч 10-20 мин при полном нагреве
	ИК сушка: средние волны	Не рекомендуется
	Полировка При 20° С При 60° С	3 – 4 ч 10 минут после полного охлаждения
	Толщина покрытия	50-60 мкм

## РАСХОД И СРОК ХРАНЕНИЯ

	Расход готового к использованию продукта (м <sup>2</sup> /кг x 1 мкм)	517
	Срок хранения	24 месяца 5 < °С < 35

\*Для достижения максимальной прочности покрытия: сушка в течение 7 дней при 20°C

## ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ЛАК 223SPEED	ОТВЕРДИТЕЛЬ 293.SP01 – 293.SP25 – 293.SP35	РАЗБАВИТЕЛЬ 075.0015 – 075.0020 – 293.SP35
50 г	25 г	0 - 2,5 г
100 г	50 г	0 - 5 г
150 г	75 г	0 - 7,5 г
200 г	100 г	0 - 10 г
250 г	125 г	0 - 12,5 г
300 г	150 г	0 - 15 г
350 г	175 г	0 - 17,5 г
400 г	200 г	0 - 20 г
450 г	225 г	0 - 22,5 г
500 г	250 г	0 - 25 г
600 г	300 г	0 - 30 г
700 г	350 г	0 - 35 г
800 г	400 г	0 - 40 г
900 г	450 г	0 - 45 г
1000 г	500 г	0 - 50 г

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ	ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
<b>293.SP25</b>	Стандартный 18 > °C < 25		
<b>293.SP01</b>	Быстрый 12 > °C < 18		
<b>293.SP35</b>	Медленный 25 > °C < 35		
<b>075.0020</b>		Стандартный	
<b>075.0015</b>		Быстрый <15°C	
<b>075.0030</b>		Медленный 25 > °C < 35	
<b>075.0040</b>		Экстра-медленный >35°C	
<b>074.2K---/</b> <b>955BLEND</b>			Для покраски в переход

## ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- После смешивания продукта рекомендуется сразу наносить на деталь

### ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.

TDS D84 EDIZ. 04/2019