



MULTICRYL 900

SOLVENT BASE

MULTICRYL | BASE COAT MATT_PASTEL


Солидные готовые эмали Мультикрил

Готовые эмали Multicryl позволяют воссоздавать двухслойные солидные цвета. Подходят как для авторемонта, так и для промышленной окраски.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличное цветовоспадение
- Широкий ассортимент цветов
- Максимальная стабильность цветового оттенка
- Высокий уровень укрывистости
- Простота нанесения
- Быстрая сушка





ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	100 : 60	
	Эмаль	MULTICRYL	100% по весу
	Отвердитель	993.Maxi Solid	10% (опционально) При толщине пленки свыше 40 мкм
	Разбавитель	075.0020 стандартный 075.0015 быстрый 075.0030 медленный	60% по весу
	Фильтр	125 мкм	




НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20°C) после добавления отвердителя	2 часа
	Вязкость DIN/4	16 сек ±1 сек
	Размер дюзы	1,3-1,4 HVLP RP
	Давление	1,8-2,0 HVLP RP
	Количество слоев	2
	Интервал между слоями	15-20 мин при 20° 25°C (воздушная сушка)

СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	Выдержка	15-20 мин при 20°/25°C (воздушная сушка) Или 10 минут при 40°C (при добавления отвердителя)
	Сушка При 20 °C: При 60 °C:	-
	Толщина сухого покрытия	35 ± 5 мкм
	Расход готового к использованию продукта (м2/кг x 1 мкм)	280

ШЛИФОВКА

	Орбитальная шлиф. машина (по сухому)	Старое ЛКП: P600-P800 Грунт: P500-P600
	Орбитальная шлиф. машина (по мокрому)	-
	Ручное шлифование по мокрому	-
	Ручное шлифование по сухому	Старое ЛКП: P500-P600 Грунт: P400-P500
	Нанесение следующего слоя покрытия	Финальная выдержка 15-20 мин

СРОК ХРАНЕНИЯ

	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35
---	---------------	--------------------------

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ	ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
993.Maxi Solid	Стандартный Maxi solid (опционально)		
075.0020		Стандартный	
075.0015		Быстрый	
075.0030		Медленный	
074.DS--			Разбавитель для перехода по базе

При толщине слоя выше 40мкм или при нанесении свыше 2 слоёв, рекомендуется добавлять 10% отвердителя

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Эмаль должна быть нанесена на хорошо высушенный и отшлифованный грунт.
- **2 стандартных слоя** (интервал между ними должен составить 5-10 мин). Расстояние от поверхности нанесения – 20 см.
- После выдержки 15-20 мин при 20 °С нанести лак Palinal.

НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА

МОДЕЛЬ КРАСКОПУЛЬТ А ДЮЗА	SATA RP 4000/5000/55000	WALCOM HTE	IWATA WB400	IWATA WBX400	DE VILBISS FT PRO T1 TRANS-TECH	DE VILBISS GT PRO H1 HVL P	ANI IDEA
ДАВЛЕНИЕ, бар	1,3-1,4 1,8-2,2	1,2 2,2-2,5	1,3 2	1,2-1,3 1,8-2	1,3 1,8-2	1,3 1-1,2	WB 2,5
ВЕНТИЛЯЦИЯ	Полностью открыт	Полностью открыт	Полностью открыт	Полностью открыт	Полностью открыт	Полностью открыт	Полностью открыт
ВЫХОД ПРОДУКТА, КОЛ-ВО ОБОРОТОВ*	От 1,1/4 до 2	От 2 до 2,3-4	От 2,1/4 до 3	От 1,3/4 до 2,5	От 1,1/2 до 2,5	От 1,1/2 до 2,1/4	От 2,1/4 до 3
РАССТОЯНИЕ ОТ ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ	10-15 см	10-15 см	10-15 см	10-15 см	10-15 см	10-15 см	10-15 см

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использовать продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.